



1. változat

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

**Sz.: SNF\_DOP\_002**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

### **Dow Corning® 993 szerkezeti üveg-tömítőanyag**

2. Az építési termék azonosítására szolgáló típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy más alapvető adat, amely a 11(4) cikk értelmében szükséges:

**Hatályos 2013 június 30-tól**

3. Az építési termék rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki szabványnak megfelelően, melyet a gyártó ad meg:

### **Szigetelőüveg-tömítőanyag szerkezeti tömítőanyagos üvegezési rendszerekben való használatra**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe, amely a 11(5) cikk értelmében szükséges:

**Dow Corning Europe S.A.  
1 rue Jules Bordet, parc industriel zone C  
7180 Seneffe, Belgium**

5. Az adott esetben meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe, akinek felhatalmazása a 12(2) cikkben meghatározott feladatokra terjed ki:

**n.a.**

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben meghatározottak szerint:

**1+ rendszer**

7. Harmonizált szabvány hatókörébe tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

**n.a.**

(az értesített szervezet neve és azonosítószáma, ha lényeges)

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyhez Európai Műszaki Értékelést adtak ki:

**Ubatc**

(a Műszaki Értékelő Szervezet neve és azonosítószáma, ha lényeges)

kiadva:

**BCCA 0749**

(az Európai Műszaki Értékelés hivatkozási száma)

a következő alapján:

**ETA 01/0005**

(az Európai Értékelési Dokumentum hivatkozási száma)



1. változat

9. Meghatározott teljesítmény

| ALAPVETŐ JELLEMZŐK   | TELJESÍTMÉNY               | HARMONIZÁLT MŰSZAKI SZABVÁNY |
|--|----------------------------|------------------------------|
| FAJLAGOS TÖMEG   | 1,33 (keverési arány 10:1) | ETAG utolsó változata        |
| „A” KEMÉNYSÉG  | Közepes 36 Shore A         | ETAG utolsó változata        |
| MÉRTÉKADÓ FESZÜLTSG HÚZÁSKOR   | 0,14 MPa                   | ETAG utolsó változata        |
| MÉRTÉKADÓ FESZÜLTSG DINAMIKUS NYÍRÁSKOR  | 0,11 MPa                   | ETAG utolsó változata        |
| MÉRTÉKADÓ FESZÜLTSG STATIKUS NYÍRÁSKOR   | 0,11 MPa                   | ETAG utolsó változata        |
| RUGALMASSÁGI MODULUS HÚZÁSKOR ( $E_0$ )  | 1,4 MPa                    | ETAG utolsó változata        |
| RUGALMASSÁGI MODULUS A TÁMADÁSI PONTHOZ KÉPEST ÉRINTŐ IRÁNYÚ NYÍRÁSKOR ( $G_0$ ) | 0,47 MPa                   | ETAG utolsó változata        |
| MUNKAI DŐ (25 °C, 50% REL.PÁRAT.)  | 10–30 perc                 | ETAG utolsó változata        |
| NEM-RAGADÁSI IDŐ (25 °C, 50% REL.PÁRAT.)   | 80–100 perc                | ETAG utolsó változata        |
| A RAGASZTOTT KERET SZÁLLÍTÁSA ELŐTT ELTELT IDŐ                                   | Min. 10 nap                | ETAG utolsó változata        |
| SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG, I-TARTÓ (ALU-GL), 23 °C-50% REL.PÁRAT. + 1 d H <sub>2</sub> O | > 0,70 MPa                 | ETAG utolsó változata        |
| KOH. HIBA 100%, I-TARTÓ (ALU-GL), 23 °C-50% REL.PÁRAT.                           | 100%                       | ETAG utolsó változata        |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban megadott teljesítménynek.

A jelen teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelősségével adták ki.

Aláírta a gyártó helyett és nevében:

**Gregory Chambard**

(név)

**Science & technology Manager**

(beosztás)

Seneffe, 2013. június 30.

*A jelen dokumentumban foglalt információkat jóhiszeműen közöljük, és azok a jelen dokumentum közzétételének napján pontosak. A jelen dokumentumban meghatározott rendeltetésszerű felhasználások ellenére – az eltérő használati körülmények okán – minden esetben a felhasználónak kell biztosítania, hogy a Termék alkalmas a rendeltetésszerű felhasználásokra és alkalmazásokra, és jogilag is megfelel azoknak. Ezért a Dow Corning nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát a Termék bármely konkrét célra való alkalmasságát illetően. A jelen információ nem tekinthető jogi tanácsnak. A Termék értékesítésére továbbra is a vonatkozó értékesítési feltételek alkalmazandók. A felhasználónak szükség esetén a Termék biztonsági adatlapját és a Termék használatát ismertető felhasználói útmutatókat kell fellelnie.*